

КЛЕЙ ДЛЯ ВІТРОВОГО СКЛА CLASSIC PLUS



Технічні характеристики	
Хімічна основа	однокомпонентний поліуретан
Колір	чорний
Температура застосування	+5...+35 °C
Час обробки (при 23 ° C і 50% відн. вологості)	15 хв
Температура зберігання	+5...+25 °C
Термостійкість	-40...+120 °C
Початок руху без подушки безпеки	1 година
Початок руху з подушкою безпеки	2 години

Галузь застосування:

Застосовується для вклейки лобового скла на всіх типах легкових автомобілів, вантажівок, автобусів.

Спосіб застосування:

Попередньо, до нанесення клею, встановіть декоративні смужки або гумові ущільнювачі на скло згідно з вказівками заводу-виробника. Розкрийте тубу перед початком роботи (відкритий клей довго не зберігається). Рівномірно нанесіть клей у вигляді буртика трикутного перетину на скло або на фланець кузова. Враховуйте висоту фланця. При необхідності обріжте насадку. Точно обробіть стик - місце початку і кінця клейового шва. Відразу після нанесення клею встановіть скло, правильно розмістивши й злегка притиснувши по всьому контуру. Встановіть на місце всі зняті деталі.

Набір для вклеювання вітрового скла "Classic Plus" арт. № 0890 023 7		
Склад набору	Арт. №	Уп., шт.
Клей для вклеювання вітрового скла "Classic Plus"	0890 023 701	1
Варіопраймер	0890 024 021	
Вовняний тампон для нанесення праймера	0891 650	

Для вклейки вітрового скла на всіх типах легкових автомобілів, вантажівок, автобусів.

Широкий діапазон застосування.

Підходить для скла з вбудованими антенами (наприклад, таких автомобілів, як Audi, BMW, Mercedes-Benz і т.п.)

Запобігає контактній корозії.

Дозволяє встановлювати скло на кузова з алюмінію і композитних матеріалів (Audi A8, Jaguar XJ та ін.)

Схвалений виробниками автомобілів.

Протестований на безпеку. Протестований в Німеччині по TUV (FMVSS 208/212).

Клей Classic Plus

Арт. № 0890 023 701

06



Набір Classic Plus для вклеювання вітрового скла

Арт. № 0890 023 7