

СЕКУНДНИЙ КЛЕЙ-ГЕЛЬ SKG



Об'єм	Артикул	Уп., шт
3 г	0893 403	1/40
20 г	0893 403 1	1/10

Галузь застосування:

Склеює метал, гуму, шкіру, повсть, коркове дерево, фарфор, жорсткий ПВХ, ABS полікарбонат між собою і в будь-яких поєднаннях. Приклеювання гумових ущільнювачів до дерев'яних і пластикових віконних профілів, склеювання гумових ущільнювачів, відновлення пошкоджених кромок.

Спосіб застосування:

Поверхня перед склеюванням повинна бути чистою, сухою і знежиреною. Нанесіть тонкий і рівномірний шар клею на одну з склеюваних поверхонь. Негайно з'єднайте між собою склеювані поверхні, приклавши достатнє зусилля. На час, необхідний для склеювання, зафіксуйте деталі і притисніть.

Технічна характеристика:

Хімічна основа:	етиловий ефір ціанакрілатної кислоти
Колір:	прозорий
Відторгується:	вологістю
Вязкість:	гель
Густина:	1,08 г/см ³
Оптимальна температура склеювання:	+20 °С
Температурний діапазон застосування:	-30°С ... +80°С
Температура розмякшення:	+165°С
Час схоплення:	20-100 сек.
Остаточна міцність:	через 24 години
Міцність на зсув:	20 – 30 Н/мм ² по DIN 53288
Міцність на розтяг:	25,5 Н/мм ² по DIN 53283
Товщина шару клею:	оптимально 0,05 мм, макс. 0,25 мм
Термін придатності:	12 місяців

Цианоакрилатний клей у вигляді гелю.

Залишається в зоні нанесення.

Консистенція гелю дозволяє наносити клей на похилі і перевернуті поверхні.

Швидке склеювання.

Дуже швидко склеює поверхні.

Широка сфера застосування.

Практично всі матеріали можуть бути з'єднані один з одним. Склеює пористі і гладкі поверхні.

Спеціальна конструкція носика тубика.

Швидке і зручне відкривання ковпачка робить Вашу роботу зручною.

ПРАЙМЕР



- Для попередньої обробки PE, PP, PTFE і силіконової гуми. Нанести праймер з відстані близько 20 см на склеювані поверхні і почекати деякий час для реакції.

Об'єм	Артикул	Уп., шт
35 мл	0893 091 5	1

АКТИВАТОР



- Активатор прискорює процес склеювання деталей ціанакрилатними клеями.
- Перед застосуванням тестувати на зразках.

Активатор сумісний з усіма поширеними синтетичними матеріалами. Тим не менш, в якості запобіжного заходу, перед першим використанням його необхідно перевірити в непримітному місці або перевірити, чи активатор стійкий на несинтетичних матеріалах.

Об'єм	Артикул	Уп., шт
150 мл	0893 301 20	1