

2-КОМПОНЕНТНИЙ РІДКИЙ МЕТАЛ FLM 50



Швидкодіюча ремонтна система для монтажників та робітників в області металообробки. Для заповнення форм, швидкого ремонту і герметизації витоків.

Двокомпонентна система на основі смоли зі спеціальною формулою.

Після застигання набуває властивостей, схожих на метал, що робить можливим застосування матеріалу в металообробці.

Швидке застигання.

Підходить для виконання швидкого дрібного ремонт.

Дуже висока остаточна міцність.

Після затвердіння, матеріал легко піддається подальшій токарній обробці, обробці різанням, фрезеруванням, свердлінням.

Практичний подвійний картридж.

Забезпечує оптимальну пропорцію змішування компонентів матеріалу.

01

Назва	Об'єм, мл	Артикул	Уп., шт
FLM 50 рідкий метал	50	0893 680	1

Галузь застосування:

Ремонтний матеріал для затирання, з'єднання, вирівнювання і заповнення порожнин і швів в різних матеріалах, таких як алюміній, мідь, сталь, латунь, оцинкованих металів.

Спосіб застосування:

Металеві поверхні повинні бути очищені і знежирені. Затверділий рідкий метал може легко оброблятися токарною обробкою, фрезеруванням, свердлінням і т.д.

Технічна характеристика:

В'язкість	15,000 – 35,000 Па
Співвідношення при змішуванні	1 : 1
Твердість кріплення	78
Міцність на зсуві	14 – 18 (Н / мм ²)
Міцність на розрив	12 – 18 (Н / мм ²)
Розтягування при розриві	12 %
Функціональна міцність через	30 хв.
Остаточна міцність через	24 г.
Робочий діапазон температур	- 45°C to +120°C
Температура застосування	20°C – 25°C

Додаткові продукти:

Скловолокниста стрічка **арт. № 0894 650.**

- Для зміцнення з'єднання основного металу зі складом FLM 50.
- Розміри: 1000 x 50 x 1,3 мм.

Подвійний картушевий пістолет Mini 2

Арт. № 0891 893 486.