

Клей для клеювання скла CARGO



Клей для клеювання скла CARGO для комерційного транспорту, автобусів і рейкового транспорту

Однокомпонентний високомодульний еластичний клей для клеювання скла, спеціально розроблений для використання на комерційному транспорті, автобусах і рейковому транспорті

- Високомодульний еластичний склад із компенсацією допусків з'єднання
- Тривалий відкритий час для зручного нанесення
- Висока стабільність і стійкість до сповзання на вертикальних поверхнях
- Легко розривається після нанесення
- Економічне пакування зі зменшеною кількістю відходів
- Не містить розчинників і ПВХ

Технічні характеристики:	
Хімічна основа	Поліуретан
Час утворення поверхневої плівки, мін.	30 хв
Відкритий час, макс./ умови	30 хв / за 23 °C та 50 % вологості
Межа міцності на зрушення	5 МПа
Межа міцності при розтягуванні	8 МПа
Стійкість до впливу	Погодостійкість (на високому рівні)
Твердість по Шору А	65 ± 5
Термостійкість, мін./макс.	від -40 до 90 °C
Густина / умови	1,2 кг/м³ / за 20°C, DIN 53217
Мін./макс. температура монтажу	від 5 до 40 °C
Швидкість повного затвердіння	3 мм/д
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання	Так
Не містить силікону	Так
Час повної вклейки (з подушкою безпеки)	2 год
Подовження при розриві	300%
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання	12 місяців / за температури від 5 °C до 35 °C
Тип упаковки	Мішок

Час готовності транспортного засобу до експлуатації

- 2 години для скла масою до 40 кг (за температури 23 °C і відносної вологості 50 %, за наявності водія та переднього пасажирів)
- 4 години для скла масою від 40 до 75 кг (за температури 23 °C і відносної вологості 50 %, за наявності водія та переднього пасажирів)

Застосування

Підходить для заміни та клеювання скла на вантажних автомобілях, автобусах, фургоні, сільськогосподарській техніці, будівельній техніці та рейковому транспорті

Інструкція із застосування

Наносити на чисті та підготовлені поверхні. Для досягнення належної якості з'єднання використовувати разом із системними компонентами Würth. Під час виконання робіт необхідно дотримуватися інструкції із застосування. На свіжопофарбовані поверхні слід наносити Varioprimer лише після повного затвердіння лакофарбового покриття

Колір	Вміст, мл	Арт. №	Уп., шт.
Чорний	600	0890023760	1