Герметик маслостійкий SILICONE SPECIAL 250

Постійно еластичний силіконовий герметик для двигуна і кузова, короткочасна термостійкість до +300°C

Галузь застосування:

Для герметизації поверхонь, зазорів і тріщин, з'єднань, що розділяються, головок блоків циліндрів, корпусів колінчастих валів, водяних насосів, масляних піддонів, радіаторів, труб півосей, лап циліндрів (мотоцикли), корпусів ламп і покажчиків повороту, зварювальних швів та інше

- Силіконова гума холодної вулканізації
- Перекриває великі нерівні поверхні
- Забезпечує надійне ущільнення, що витримує довгі роки в умовах вібрацій
- Чудові адгезійні властивості
- Не буде капати, обпливати або ставати тягучим
- Чудова хімічна стійкість
- Утворення плівки через кілька хвилин, швидкість вулканізації - прибл 1,5 мм/день
- Підходить для герметизації поверхонь, проміжків і тріщин на водяних насосах, масляних картерах, радіаторах, картерах двигунів

Технічні характеристики:	
Час формування плівки	Не менше 6 хв
Час формування плівки Макс.	12 хв
Умови формування плівки	При +23°C та 50% відносної вологості
Подовження при розриві	300%
Термостійкість	Від -50°C до +250°C
Термостійкість, короткочасна Макс.	+300°C
Температура використання	Від +5 до +40°C

Колір	Об'єм, мл	Арт. №	Уп., шт.
Чорний	70	**0890323**	1/10

04

Герметик DP 300

Постійно еластичний термостійкий герметик для двигуна і корпусу

Галузь застосування:

Комбінації матеріалів
1. Метал - метал
2. Метал - пластик
3. Пластик - пластик

- Високий ступінь герметизації, завдяки постійно високій еластичності та міцності
- Забезпечує надійне ущільнення деталей протягом декількох років експлуатації в умовах постійних вібрацій
- Хороші адгезійні властивості
- При нанесенні на поверхню не залишає волокон матеріалу
- Не стікає з вертикальної або нахиленої поверхні
- Стійкий до температур від -50°C до +270°C, короткочасно до +300°C
- Низька теплопровідність
- Не вступає в хімічні реакції з металами та іншими матеріалами. Запобігає корозії
- Стійкий до впливу води, повітря, бензину, гасу, масел, синтетичних мастил, водно-гліколевих і метанолових сумішей, антифризів, фтор вуглецевих холодоагентів

Не містить силікону

Не містить CKW (хлорвуглеводнів)

Не токсичний

Технічні характеристики:	
Хімічна основа	Поліуретан
Термостійкість	Від -50°C до +250°C
Термін придатності	60 місяців від дати виробництва

Колір	Об'єм	Арт. №	Уп., шт.
Червоний	89,6 г/80 мл	**0890100048**	1/10

Спосіб застосування:

Очистити поверхні ущільнювачів очисником на основі ацетону. Нанести герметик DP 300 для двигунів і корпусу з одного боку, у випадку невеликої глибини шорсткості по обидва боки, і дати йому висохнути протягом приблизно 10 хвилин. Потім встановити компоненти. Через 10 хвилин затягнути різьбове з'єднання. Очікування не потрібне!

Увага!

Не підходить для герметизації піддонів картерів.

Не застосовувати замість твердого герметика або використовувати в поєднанні з твердим герметиком