

Метал-спрей PERFECT

Тривалий захист для будь-яких металевих поверхонь



Галузь застосування:

Відновлює і захищає від корозії металеві поверхні, покращує їх зовнішній вигляд



Велика товщина захисного шару за один прохід

- Високий рівень безпеки за рахунок оптимального захисту від атмосферних впливів
- Мінімальні витрати часу, так як потрібно всього один робочий етап
- Рівномірне покриття

Регульований кут розпилення

Можливе напылення і на великі, і на малі поверхні

Оптимальний для точкового зварювання

Швидке висихання

Технічні характеристики:	0893114113	0893114114	0893114115	0893114116	0893114117	0893114118	0893114119
Колір	Цинк	Цинк-світлий	Алюміній	Нерж. сталь	Латунь	Мідь	Срібло
Хімічна чистота цинку	99%	98,5%	99%	-	-	-	-
Хімічна основа	Акрилова смола	Суміш алкідної смоли	Комбінація алкідних полімерів		Нітрильна комб. смола		Етил-целюлозна синтет. смола
Тест сольовий туман DIN 50021SS	500 годин	250 годин	-	-	-	-	-
Товщина сухого шару 1 зворотного-поступального руху	прибл. 40 μm		прибл. 50 μm	прибл. 30 μm	прибл. 25 μm	прибл. 36 μm	прибл. 7 μm
Висихання в порошок*	5 хв	15 хв	20-30 хв	15 хв	5 хв	6 хв	15 хв
Повне затвердіння*	60 хв	15-20 год	8 год	15-20 год	80 хв	90 хв	4-6 хв
Сухий при дотику*	18 хв	15-20 хв	45-60 хв	20 хв	14 хв	17 хв	25 хв
Точкова зварка	Так	Так	—	—	—	—	—
Термічна стабільність приблизно	+400°C	+240°C	+250°C	+240°C	+100°C	+100°C	+240°C, короткочасн. +400°C
Придатність до фарбування	Умова: необхідне попереднє тестування!						
Поверхності з хорошою адгезією	Сталь, гальванізована сталь	Феросплави, гальванізовані поверхні, полікарбонат, полістирол, PMMA	Метал, дерево, картон, полікарбонат, полістирол, PMMA		Латунь, сталь	Мідь, сталь	Метал, дерево, картон

*При рекомендованій товщині сухого шару

Назва	Об'єм, мл	Арт. №	Уп., шт.
Цинк-спрей Perfect	400	0893114113	1/12
Світлий цинк-спрей Perfect	400	0893114114	
Алюмінієвий спрей Perfect, матовий	400	0893114115	
Спрей Perfect, нержавіюча сталь	400	0893114116	
Спрей Perfect, бронза	400	0893114117	
Спрей Perfect, мідь	400	0893114118	
Алюмінієвий спрей Perfect, срібний глянець	400	0893114119	

Спосіб застосування:

Розпилювати на оброблювану поверхню з відстані 25-30 см