

Клей REPLAST ME, двокомпонентний, для пластмаси

Використовується для ремонту та структурного склеювання



Галузь застосування:

Клей підходить для склеювання практично всіх видів пластику

Сертифіковано відповідно до NSF P1 та EMICODE EC1+

- Має спеціальний змішувач
- Оптиміальне змішування з мінімальними обсягами
- Невелика витрата клею
- Ремонтна суміш швидко застигає, є гнучкою та може шліфуватися за дуже короткий проміжок часу
- Відмінна хімічна стійкість до ряду рідин, таких як бензин, різноманітних мастил і етилацетату

Може застосовуватись у харчовій промисловості

Додаткові продукти:

Змішувач

Арт. № 0891486

Технічні характеристики:	
Пакування	Подвійний картридж
Хімічна основа	Двокомпонентний поліуретан
Колір	Чорний
Щільність	1,27 г/см ³
Час застигання	210 с
Можна шліфувати через	30 хв
Швидкість повного затвердіння / +23 °C, відносна. волог. повітря 50%	0,5 м/хв
Температура обробки	+15 до +25 °C
Термостійкість	-40 °C до +100 °C
Термін зберігання з дати виготовлення	24 місяці

Об'єм, мл	Арт. №	Уп., шт.
50	0893500052	1



Увага!

Не підходить для PE (поліетилену), PP (поліпропілену) або PTFE (політетрафторетилену)
За необхідності перевірити сумісність матеріалів на невидимій ділянці

Очисник для пластмаси

Грунтовка-праймер для пластмаси



08935001



08935002

Об'єм, мл	Арт. №	Уп., шт.
500	08935001	1
200	08935002	

Спосіб застосування:

1. За необхідності, зняти фаску для збільшення площі контакту клею з поверхнею
2. Очистити та знежирити поверхню за допомогою **Арт. № 08935001** або **Арт. № 089010810** або **Арт. № 0893140** або **Арт. № 0893223500**
3. Нанести на склеювальні поверхні з відстані приблизно 20 см грунтовку, **Арт. № 09835002** та зачекати, коли вона підсохне, але не до повного висихання
4. Нанести на підготовлену поверхню клей Replast ME, за необхідності розгладити місце нанесення клею за допомогою шпателя або армуючої стрічки, **Арт. № 08935006**
5. Після застигання клею, поверхню можна шліфувати та фарбувати