




Клей-герметик SMP SPRINT, гібридний

Швидкотвердіючий еластичний клей-герметик на основі SMP з високотемпературною стійкістю



Галузь застосування:

- для структурного склеювання в загальній, автомобільній, аерокосмічній та будівельній галузях, а також у виробництві контейнерів, кузовів, транспортних засобів, фургонів, вагонів, апаратів, металоконструкцій, обладнання, систем кондиціонування та вентиляції тощо
- підходить для структурного склеювання металів і пластмас без напруження
- герметизація і склеювання в металевих конструкціях, герметизація зварювальних швів і складчастих швів, а також з'єднань листів, які згодом піддаються термофарбуванню



Швидке висихання

- дуже хороша адгезія майже до всіх поверхонь, переважно без ґрунтовки
- прилипає до вологих поверхонь і під водою (для тимчасового ремонту)

** Термін служби ремонту залежить від різних факторів, таких як основа, вміст води (хлор, вапно, бруд і т.д.) і т.п., тому неможливо вказати точний термін. Довговічність ремонту не гарантується. Роботи зі склеювання/герметизації необхідно проводити якомога швидше в сухому стані!

- не викликає корозію металів
- сумісний з натуральним каменем - не залишає плям на пористих поверхнях

Хороша стійкість до зовнішніх впливів

- стійкий до атмосферних впливів та ультрафіолету, кольоростійкий
- водонепроникний і стійкий до морської води

Висока термостійкість

Підходить для порошкового фарбування

Незмінна еластична форма після затвердіння

Компенсує нерівності поверхні та напруження матеріалу

Сумісність з іншими покриттями

Можна фарбувати більшість наявних у продажу фарб до утворення плівки (мокрим по мокрому)

Після затвердіння можна шліфувати

Не містить ізоціанатів, фталатів, розчинників і силіконів

Технічні характеристики:

Хімічна основа	MS полімер
Густина	1,45 г/см ³ при +23°C згідно EN 542
Мін./Макс. час утворення плівки	8...12 хв.
Швидкість повного твердіння	3,5 мм/добу при +23°C і відносній вологості повітря 50%
Мін./Макс. термостійкість	-40...+100°C
Мін./Макс. температура монтажу	0...+40°C
Мінімальна міцність на розтяг	3,8 Н/мм ² згідно DIN 53504
Мінімальне комбіноване зусилля на розтяг та зсув	2,3 Н/мм ²
Подовження на розрив	300%
Без силікону	Так
Без розчинників	Так
Без ПВХ	Так
Без ізоціанатів	Так
Термін зберігання від дати виробництва	12 міс при температурі +5°C...+25°C

Колір	Об'єм картриджа, мл	Арт. №	Уп., шт.
Білий	290	0893237120	1/12
Сірий	290	0893237121	1/12
Чорний	290	0893237122	1/12

Спосіб застосування:

Поверхні для нанесення повинні бути чистими, сухими і знежиреними. Зрізати різьбовий наконечник, прикрутити насадку та обрізати її до необхідної ширини. Наносити клей-герметик за допомогою відповідного пістолета-дозатора. Наносити вертикальними рядами. Помістити заготовки в правильному положенні протягом часу формування оболонки і притиснути їх один до одного, щоб товщина клею становила не менше 2-3 мм між матеріалом і поверхнею. Не підходить для PE, PP, PTFE і силікону

Додаткові продукти:

Пістолет-дозатор Арт. № 0891 ...

Ніж для картриджа Арт. № 07156609